

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.Bartošová	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Doksy, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy				
AKCE : Revitalizace střešního pláště a souvisejících konstrukcí zámku Doksy JIŽNÍ KŘÍDLO			FORMÁT	
			DATUM	09/2017
			ÚČEL	DPS
			ČÍS.ZAK.	5024/17-b.
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Komíny, schema opravy				D.1.1.b.18.



Oprava komínů nad střešním pláštěm: odstranění uvolněné omítky , doplnění omítkou ze směsi založené na minerální bázi (vápenné a hydraulické pojivo + trasová přísada) bez org. přísad sjednocující silikátový nátěr (včetně kotevního nátěru) odstín lomená bílá

Požadavky na skladbu **trasvápenných** omítkových malt jsou následující:

- Báze směsi minerální (vápenné a hydraulické pojivo + trasová přísada ze suevitského trasu), bez organických přísad,
- pevnost v tlaku 3 MPa,
- pevnost v tahu za ohybu 1 MPa,
- zrnitost vnitřní jádrové omítky cca 4 mm,
- zrnitost vnější vrstvy omítky cca 1,3 mm,
- zrnitost štukové vrstvy cca 0,5 mm,
- omítka obsahuje hydraulickou přísadu ze suevitského trasu.

Silikátový nátěr (odstíny lomená bílá – okr)

- Hotová silikátová barva pro venkovní použití s přísadou disperzního pojiva max. do 1% hmotnostních,
- specifická hmotnost – cca 1,44 g/cm³,
- difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: $s_d < 0,01$ m (dle ČSN EN ISO 7783-2).